

## STUCCO SL20

### Ficha tecnica

**NOMBRE:**

**STUCCO SL20**

**GRUPO:**

Estuco para interiores

**USO:**

Utilizar para estucar las juntas entre las baldosas, o en caso de grietas y agujeros, antes de aplicar METEORE 12.

**CARACTERISTICAS:**

**Peso específico:** 1.650 ± 30 gr/LT a 20°C

**Viscosidad:** 60.000 cps

**Rendimiento:** = = =

**Efecto estetico:** = = =

**Color:** blanco

**Envases:** LT 0,250 – 0,500

**En superficie:** = = =

**Repintado:** 4 horas a 20°C

**En profundidad:** = = =

**SECADO:**

**CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:**

Elevada tixotropía para riempir las juntas entre las baldosas y nivelar las superficies.

**PREPARACION**

**Dilucion:** listo al uso

**SOPORTES:**

**Sistema:** espátula

**APLICACIÓN:**

**Numero de capas:** 1

Para las juntas entre las baldosas o en caso de grietas y agujeros, estucar con STUCCO SL20 antes de aplicar METEORE 12.

**Temperatura para la aplicación:** superior a +5°C e inferior a +30°C.

**Conservación:** en lata bien cerrada, incluso después del uso, a una temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C.

**Estabilidad:** 1 año aproximadamente en envases bien sellados y sin abrir

**NOTE:** Mezclar muy bien antes de utilizar. Lavar las herramientas después de su uso con alcohol etílico.

**Ficha n° SC 00270 emitida por el Responsable del Control de Calidad:**

Edicion n° 1

Enero 2018