

MAVERICKS

Ficha tecnica

NOMBRE:

MAVERICKS

GRUPO:

pintura al agua para interiores que se caracteriza por los reflejos luminiscentes y los juegos de colores tridimensionales, que recuerdan los movimientos del mar

USO

Decoraciones al agua para internos

CARACTERISTICAS:

Peso específico: 1.300 ± 30 gr/LT. a 20°C

Viscosidad: 3.100 cps

Rendimiento: 12 - 14 m²/LT. una capa (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al método de aplicación)

Efecto estetico: opalescente semibrillante

Colores: colores de catálogo

Envases: LT. 0,500

SECADO:

En superficie: 1 hora a 20°C

Repintado: 3 - 4 horas a 20°C

En profundidad: 24 horas a 20°C

CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:

pintura al agua para interiores que se caracteriza por los reflejos luminiscentes y los juegos de colores tridimensionales, que recuerdan los movimientos del mar

Gracias a sus partículas cristalinas es capaz de crear ambientes únicos en su tipo. Para obtener luego los típicos matices que caracterizan MAVERICKS, es necesario agregar, a cada uno de los envases de MAVERICKS, los dos botes de L50, de los dos tonos.

PREPARACION SOPORTES:

Quitar la pintura vieja descascarada y harinosa y lavar con jabones específicos. Luego estucar, donde sea necesario, para que la superficie esté lisa y, después del secado, lijar para posteriormente aplicar un fijador adecuado. Continuar con la aplicación de NAUTILUS y MAVERICKS.

PREPARACION PRODUCTO:

Dilución: listo al uso

APLICACION:

Sistema: pincel

Numero de capas: 1

CICLO APLICATIVO:

Aplicar con rodillo o con pincel una mano de NAUTILUS cubriendo bien, entrecruzando lo más posible las pasadas, sobre superficies nuevas, sanas y lisas.

Sólo después de 8 horas a 20°C continuar pasando MAVERICKS, usando el especial Pincel Doble PV 102 que se compone de 2 pinceles acoplados, embebiendo uno en un color y el otro en el otro color, sin invertirlos.

Aplicar MAVERICKS gradualmente sobre una pequeña superficie de alrededor de 1 - 2 m² (cada vez) si la temperatura está comprendida entre

pagina 1 de 2

SC 00253

15 y 20°C; si la temperatura es inferior se puede ampliar el área de aplicación (según el caso). La técnica de aplicación consiste en extender poco producto con pinceladas alternadas y en todas direcciones.

Esto permitirá reproducir las verdaderas olas marinas, más o menos anchas e irregulares, pero no circulares.

Como toque final se aconseja dar pinceladas suaves y cruzadas para quitar posibles marcas dejadas por el pincel.

Temperatura para la aplicación: superior a +5°C e inferior a +25°C.

Conservacion: En envases bien cerrado, incluso después del uso, a temperatura superior a +5°C e inferior a +30°C.

Estabilidad: 2 años aprox. en envases bien sellados y sin abrir.

NOTE: mezclar muy bien antes de usar. Lavar las herramientas inmediatamente después de su uso con agua y jabón.

Ficha n° SC 00252 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edicion n° 1

Enero 2015