

## FINISH V 18 OPACO

### Scheda tecnica

**NOME:**  
**GRUPPO:**  
**IMPIEGO**

**FINISH V 18 OPACO**

vernice naturale traspirante per interno  
protettivo trasparente acrilico opaco per interno. Formulato e collaudato per la protezione del Meteore 10 e del C100 Over.

**CARATTERISTICHE:**

**peso specifico:** 1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C  
**viscosità:** 400 cps  
**resa:** 12 - 15 m<sup>2</sup>/LT. una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)  
**effetto estetico:** opaco  
**colori:** trasparente  
**confezioni:** LT. 1  
**in superficie:** 1 ora a 20°C  
**in profondità:** 24 ore a 20°C

**ESSICCAMENTO:**

**CARATTERISTICHE E RESISTENZA:**

Per rendere il Meteore 10 ed il C100 Over ancora più resistente all'acqua, occorre utilizzare, dopo 24 ore a 20°C, il protettivo trasparente Finish V 18 Opaco da stendere a rullo, a pennello o a spruzzo.

**PREPARAZIONE SUPPORTO:**  
**PREPARAZIONE PRODOTTO:**

**diluizione:** pronto all'uso

**APPLICAZIONE:**

**rapporto di catalizzazione:** = = =  
**pot life:** = = =  
**sistema:** va applicato con una o due mani in base alla lavabilità e resistenza che si vuole ottenere. Tra la prima e la seconda mano attendere circa 4 ore a 20°C.  
**numero di strati:** 1 - 2

**NOTE:**

La temperatura di applicazione e di stoccaggio deve essere compresa tra +10°C e +30°C. Teme il gelo.  
Gli attrezzi vanno puliti subito dopo l'uso con acqua e sapone.

**Scheda n° SC 002636 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

Edizione n°1

Giugno 2016