

SABULADOR SOFT

Ficha Tecnica

NOMBRE

GRUPO:

EMPLEO

CARACTERISTICAS:

SABULADOR

pintura de efecto luminicente

Revestimiento para interiores al agua

peso especifico: 1.100 ± 30 gr/LT a 20°C

viscosidad: = = =

rendimiento: 9 - 12 m²/LT (puede variar en función de la base, la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y el metodo de aplicación)

rendimiento sobre Meteore 10: 14 - 16 m²/LT dos capas sobre soporte liso (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al método de aplicación)

efecto estetico: opalescente semilucido

color: ARGENTO 100, ORO 200, ALUMINIO 300 y colores de catálogo

envase: LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5

en superficie: 1 hora a 20°C

Repintable: 3 - 4 horas a 20°C

en profundidad: 24 horas a 20°C

SECADO:

CARACTERISTICAS Y

RESISTENCIA:

Pintura al agua para interiores dotada de una exclusividad y luminosidad con reflejos de arena. Con SABULADOR SOFT se pueden crear ambientes exclusivos y elegantes, en estilo moderno y clasico y siempre en linea con las nuevas tendencias decorativas. SABULADOR SOFT es una pintura de calidad superior en cuanto es traspirante, lavable y repintable con cualquier pintura al agua.

PREPARACIÓN

SOPORTE:

Soporte Viejo. Quitar la pintura vieja descascarada y harinosa y lavar con jabones especificos. Aplicar como fijador una mano de PRIMART 600 diluido al 50% con agua. Después de aproximadamente 4 horas a 20°C, aplicar una segunda mano de PRIMART 600 diluido al 15 - 20% con agua. Si, en cambio, las superficies no son harinosas, aplicar una mano de PRIMART 600 diluido al 15 - 20% con agua. Después de 4 horas a 20°C, proceder a la aplicación de SABULADOR SOFT

Soportes nuevos. Estucar la superficie a tratar utilizando un producto a tal efecto. Una vez seco, transcurridas aprox. 4 horas a 20°C, lijar y aplicar una mano de PRIMART 600 diluido al 15 - 20% con agua. Después de 4 Horas a 20°C aplicar SABULADOR SOFT.

PREPARACION

PRODUCTO

APLICACIÓN

dilución: listo al uso, si aplicado sobre Meteore 10 diluirlo al 20-30% con agua

sistema: brocha / esponja compacta

número de capas: 1 - 2

CICLO APLICATIVO:

Efecto brocha: aplicar el SABULADOR SOFT y con la Brocha PV 09 en todas las direcciones. Aproximadamente después de 4 horas a 20°C aplicar la segunda mano con la misma tecnica.

Efecto estriado: aplicar el SABULADOR SOFT con el Rodillo PV 95 en todas las direcciones y con el ultimo repaso en el sentido vertical desde arriba hasta abajo. Con el producto todavía humedo, peinar con el Cepillo PV 88 o PV 89 dejando las estriadas más rectas posibles desde arriba hasta abajo y viceversa. Aproximadamente después de 4 horas a 20°C aplicar la segunda con la misma tecnica sea con el Rodillo y por el Cepillo.

Efecto Marmolado sobre Meteore 10: Aplicar SABULADOR SOFT como cobertura las primeras dos manos dejando pasar 4 horas a 20°C después de cada pasada. La aplicación sucesiva de SABULADOR SOFT se debe realizar extendiendo el producto sobre todo el soporte, para luego quitarlo con la esponja lavada con agua y bien escurrida.

El color se quita con más o menos presión para crear matices a gusto en la parte más lisa del soporte, mientras que en las incisiones se puede dejar más o menos color para resaltar el efecto marmolado.

En el caso de una cuarta pasada, es decir, del tercer color de SABULADOR SOFT, éste se aplica a todas las incisiones, o bien a partes circunscritas, matizándolas con la esponja lavada con agua y bien escurrida

Conservacion: en lata bien cerrada, aún después del uso, a una temperatura mayor de +10°C y menor de +30°C.

Estabilidad: aproximadamente 2 años en envases bien cerrados de fábrica

NOTA:

La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5°C e +30°C. Lavar las herramientas seguidamente después del uso con agua y jabón.

Ficha n° SC 00228 emitida por el responsable Control y Calidad:

Edición n° 2

Agosto 2016